

# Altuglas®

## Dual Satin



**LASTRE ACRILICHE SATINATE  
SU AMBO I LATI**



- Trasmissione luminosa: 90%  
 Gloss (60°): 7% - 5%  
 Modulo Elastico: 3300 MPa  
 Resistenza Urto Charpy senza intaglio (ISO 179 1eA): 12 KJ/m  
 Coefficiente Dilatazione Lineare 0,065 m/m C°
- ottima lavorabilità
  - tolleranza spessore a norma ISO
  - effetto mat mantenuto dopo le operazioni di termoformatura e piegatura
  - spessori da 3 a 20 mm
  - La finitura di Altuglas Dual Satin viene ottenuta tramite un procedimento particolare che consente di ottenere sulla superficie irregolarità macrogeometriche di forma sferica. Questa particolarità consente di migliorare sensibilmente la resistenza del materiale ai graffi e fa sì che le impronte delle dita siano meno evidenti.
  - campi di applicazione: arredamento, espositori, allestimento negozi.

**LASTRE DI PMMA COLATO DUAL SATIN  
 DISPONIBILITA' A MAGAZZINO ITALIA**

CODICE	SPESSORI DISPONIBILI	FORMATO
145 10000	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	3050 X 2030
145 48000	3	3050 X 2030
145 15016	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15	3050 X 2030
145 14034	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15	3050 X 2030
145 13040	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15	3050 X 2030
145 14065	4 - 6 - 8	3050 X 2030
145 13048	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15	3050 X 2030
145 15015	3 - 4 - 6 - 8	3050 X 2030
145 12008	4 - 5 - 6 - 8	3050 X 2030

OGNI ALTRO COLORE O SPESSORE SU RICHIESTA CON QUANTITA' MINIME D'ORDINE, CONTATTARE NS. UFFICI COMMERCIALI.



**Commercializzato da:**

**altumax** Via Gandhi, 29 - 20017 Mazzo di Rho (MI) - Tel. 02 97 97 05.1 - Fax 02 93 97 05.34



Lombardia (escluse Brescia e Mantova)  
 Liguria, Emilia (solo Piacenza)  
 Piemonte, Valle d'Aosta.  
 Tel. 02/93901538 - Fax 02/93901466  
 info@veglas.it



Lombardia (solo Brescia e Mantova),  
 Emilia (escluso Piacenza), Veneto,  
 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.  
 Tel. 049/9070381 - Fax 049/9070466  
 info@meglas.it



Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,  
 Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,  
 Calabria, Sicilia, Sardegna.  
 Tel. 0543/745079 - Fax 0543/741540  
 politerm@politerm.com